

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

KR-152



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Клей для зеркал заднего вида является высококачественным двухкомпонентным анаэробным клеем, в состав которого входят композиции на основе диметилэтиловых эфиров полиалкилгликолей, инициаторы и усилители отверждения, модифицирующие добавки.

Область применения.

Предназначен для прочной и долговременной фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле, а также склеивания металлов (в том числе разнородных), стекла, керамики, стеклотекстолита и некоторых пластмасс на основе стирола.

Свойства.

Получаемое соединение обладает высокой стойкостью к вибрации и ударным нагрузкам. Широкий температурный диапазон, в котором сохраняется прочность клеевого соединения. Клеевое соединение устойчиво к воздействию нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.

Указания по применению.

Все работы по склеиванию рекомендуется проводить при температуре внутри салона не ниже +15°C. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, тщательно обезжиренными, очищенными от старого клея. Для нанесения разных компонентов клея использовать разные кисти-ки! Нанести на пластину кронштейна компонент одного цвета (красный или синий), а на стекло — другого, в соотношении 1:1 (точная дозировка не обязательна). Пластику плотно прижать к стеклу в месте склеивания и удерживать в таком положении до схватывания клея примерно 3 мин. (при температуре окружающей среды +24°C). Максимальной прочностью клеевое соединение достигнет через 24 часа, по истечении которых можно приступать к установке пластины кронштейна с зеркалом.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 2 года. Продукцию хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях из засыпки не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +30°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Блистер с фольгами 2 по 0,5 г, 24 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Бережь от детей! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза — немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не курить, при проглатывании попытаться вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Использованную упаковку выбрасывать в места сбора мусора.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Прозрачные жидкости красного и синего цвета
Вязкость, мПа·с	425-1125
Плотность	Плотности компонентов близки к плотности воды
Температура хранения в открытой таре, °C	>10° / >115°
Температурный диапазон эксплуатации клеевого соединения, °C	-60 – 150
Время полного отверждения, ч	24
Устойчивость к замораживанию	Нет



Артикулы и цвета:
KR-152

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Продукция производится в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Использование товарного знака. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ZIC - Эльза Филлинг - в России и другим странам. Это означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации и/или в других странах (Роспатент).

Заявлено об ограничении ответственности. Данные в этом ТИУ предоставлены только в ознакомительных целях и не являются гарантией качества или срока использования. Продукция не имеет срока годности. Существующие недостатки применения продукта в различных условиях, и при необходимости, в зависимости от условий применения, могут быть устранены. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное предварительное испытание, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За неиспользование, применение и/или хранение, если условия применения не соответствуют рекомендациям производителя, мы не несем ответственности за любые повреждения, возникшие в результате применения, хранения или использования нашей продукции. Все рекомендации по использованию нашей продукции, включая инструкции, содержащиеся в ТИУ или в любых других документах, являются рекомендациями по использованию нашей продукции, и не являются гарантией.