



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.

COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

ORIGINAL

HEAD OFFICE AND LABORATORY:

25/2 ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone (812) 3206033 / 3206038

(495) 7370995

Telefax

(812) 3206005

(495) 7370995

Certificate of Assay

Сертификат испытаний

Date	/ Дата	:	18 July 2019	/ 18 Июля 2019
Our ref.	/ Наш номер	:	1646823R	
Material	/ Материал	:	Wooden briquettes	/ Древесные брикеты
Ex		:	Submitted Sample from ALT' ENTEX	/ Предоставленный образец ООО «Альтентек»
TOTAL MOISTURE AS RECEIVED		:	4.63 %	ASTM D 2961
ОБЩАЯ ВЛАГА НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				
ASH IN DRY		:	0.62 %	ASTM D 3174
ЗОЛА НА СУХУЮ БАЗУ				
ASH AS RECEIVED		:	0.61 %	
ЗОЛА НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				
VOLATILE MATTER IN DRY		:	82.83 %	ASTM D 3175
ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА НА СУХУЮ БАЗУ				
VOLATILE MATTER AS RECEIVED		:	79.12 %	
ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				
GROSS AND NET CALORIFIC VALUE				ASTM D 5865
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY		:	4941 Kcal/kg	
ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ НА СУХУЮ БАЗУ				
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED		:	4684 Kcal/kg	
ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED		:	4432 Kcal/kg	
ЧЕТАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				
SULPHUR IN DRY		:	0.02 %	ASTM D 4239 A
СЕРА НА СУХУЮ БАЗУ				
SULPHUR AS RECEIVED		:	0.02 %	
СЕРА НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				
HYDROGEN IN DRY		:	6.20 %	
ВОДОРОД НА СУХУЮ БАЗУ				
HYDROGEN AS RECEIVED		:	6.09 %	
ВОДОРОД НА РАБОЧУЮ ОСНОВУ				

