ЗАО "КОМЗ-Экспорт" TIGARBO J.S.Co. "KOMZ-Export"

СЕРТИФИКАТ

№ 201001

ЭЛЕКТРОДЫ

АНО-21

ДИАМЕТР	3
ДЛИНА	350

ЦВЕТ	СЕРЫЙ

Э46 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75

Э46-АНО-21-3-УД **Е430/3/-Р11**

Марка проволоки Св–08-Э, Св–08А-Э ГОСТ 2246–70

ПАРТИЯ	№ 20101 от 01.2022г.			

Результат контрольного испытания

	Кгс/мм²	%	Кг/см²	КВП %	ОВ %	Химический состав наплавленного металла, %				
						C	Mn	S	P	Si
Треб. ГОСТ	Не менее 46	Не менее 18	Не менее 8	35-40	Не более 0.7	0.06-0.10	0.5-0.8	Не более 0.04	Не более 0.04	Не более 0.30
Факт	51,1	31,7	18,5	39,9	0,2	0,06	0,5	0,02	0,03	0,24

По результатам испытаний продукция указанных партий соответствует нормативным требованиям.

ЗАО "КОМЗ-Экспорт" Служба качества

М.П. Начальник СЛУЖБЫ ПРИЕМКИ С.Н. Проколчук

Общество с ограниченной ответственностью «ДИГАРЬО Трейд» TIGARBO Трейд для документов

ЗАО "КОМЗ-Экспорт"

TIGARBO

J.S.Co. "KOMZ-Export"

СЕРТИФИКАТ

№ 202006

ЭЛЕКТРОДЫ

АНО-21

ДИАМЕТР	3
ДЛИНА	350

ЦВЕТ	СЕРЫЙ

Э46 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75

Э46-АНО-21-3-УД **Е430/3/-Р11**

Марка проволоки Св–08-Э, Св–08А-Э ГОСТ 2246–70

ПАРТИЯ	№20206 от 02.2022г.			

Результат контрольного испытания

	Кгс/мм²	%	Кг/см²	КВП %	ОВ %	Химический состав наплавленного металла, %				
						C	Mn	S	P	Si
Треб. ГОСТ	Не менее 46	Не менее 18	Не менее 8	35-40	Не более 0.7	0.06-0.10	0.5-0.8	Не более 0.04	Не более 0.04	Не более 0.30
Факт	51,1	31,7	18,5	36,5	0,2	0,06	0,5	0,02	0,03	0,24

По результатам испытаний продукция указанных партий соответствует нормативным требованиям.

М. П. Начальник СЛУЖБЫ ПРИЕМКИ С.Н. Прокопчук

ЗАО "КОМЗ-Экспорт" Служба качества

Общество с ограниченной ответственностью ТИГАРБО Трейд TIGARBO Трейд

ЗАО "КОМЗ-Экспорт" TIGARBO J.S.Co. "KOMZ-Export"

СЕРТИФИКАТ

№ 11207

ЭЛЕКТРОДЫ

АНО-21

ДИАМЕТР	3
ДЛИНА	350

ЦВЕТ	СЕРЫЙ

Э46 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75

Э46-АНО-21-3-УД E430/3/-P11

Марка проволоки Св-08-Э, Св-08А-Э ГОСТ 2246 70

ПАРТИЯ	№ 11207 от 12.2021г.			

Результат контрольного испытания

	Кгс/мм²	%	Кг/см²	КВП %	ОВ %	Химический состав наплавленного металла, %				
						C	Mn	S	P	Si
Треб. ГОСТ	Не менее 46	Не менее 18	Не менее 8	35-40	Не более 0.7	0.06-0.10	0.5-0.8	Не более 0.04	Не более 0.04	Не более 0.30
Факт	51,1	31,7	18,5	35.4	0,2	0,06	0,5	0,02	0,03	0,24

По результатам испытаний продукция указанных партий соответствует нормативным требованиям.

Начальник СЛУЖБЫ ПРИЕМКИ

ЗАО "КОМЗ-Экспорт" Служба качества

С.Н. Пржевуг

Общество с ограниченной ответственностью «ТИГАРБО Трейд» TIGARBO Трейд